


i306010; ALT: U06R04

Produktcode

72 / 50 / 0,6



Gesamtstärke = 48 mm

Glasaufbau von außen nach innen:

Scheibe 1		Scheibe 2		Scheibe 3	
10 mm	Float Glass ExtraClear ClimaGuard Premium2	4 mm	Float Glass ExtraClear	6 mm	ClimaGuard Premium2 Float Glass ExtraClear
SZR 1 - 14 mm		SZR 2 - 14 mm			
10%	Luft	10%	Luft		
90%	Argon	90%	Argon		

Ergebnisse

Licht (EN 410 - 2011)

Transmission [%]	$\tau_v = 72,5$
Reflexion außen [%]	$\rho_v = 15,4$
Reflexion innen [%]	$\rho_v = 15,6$
Farbwiedergabeindex [%]	$R_a = 95,3$

Solare Energie (EN 410 - 2011)

Gesamtenergiedurchlassgrad [%]	$g = 49,9$
Durchlassfaktor [g/0,87]	$sc = 0,57$
Direkte Transmission [%]	$\tau_e = 43,3$
Direkte Reflexion außen [%]	$\rho_e = 26,9$
Direkte Reflexion innen [%]	$\rho_e = 30,8$
Absorption [%]	$a = 29,8$
UV-Transmission [%]	$\tau_{uv} = 20,3$
Sekundärer Wärmeabgabegrad innen [%]	$q_i = 6,6$

Thermische Eigenschaften (EN 673 - 2011)

U-Wert [W/(m ² K)]	$U_g = 0,6$
Neigung $\alpha = 90^\circ$	

Diverse

abgeschätztes Schalldämmmaß [dB] (EN 717-1)	$R_w = \text{NPD}$ $C = \text{NPD}$ $C_{tr} = \text{NPD}$
--	---

Die berechneten Werte haben nur informativen Charakter und geben keine Garantie bezüglich der Fertigung des (un-) beabsichtigten Endproduktes. Die Verfügbarkeit der Produkte wird nicht durch die hier vorgenommenen Glaskonfigurationen garantiert.

Unilux
W.S.

Datum: 06.10.2017
Datenbankversion: 20140401
Programmversion: 4.1.181